SNEG SOCOM
Avenue de la coopération / 86200 LOUDUN
Tél/Fax : 05 49 22 70 39 E-mail : sneg.86@orange.fr
Site Internet : www.snegpoitou.com

Enrobé à froid à base de résine polymère

pour petites réparations

DESCRIPTION

Enrobé à froid à base d'un mélange d'émulsion de bitume contenant des polymères

PROPRIETES/AVANTAGES

* Prêt à l'emploi, facile à mettre en œuvre, grande maniabilité
* Conservation à l'abri jusqu'à 1 an
* Températures d'utilisation de + 5 à + 40°c - Résiste aux sels
* S'applique sans personnel spécialisé, ni outillage particulier

APPLICATIONS

* Rebouchage de trous divers : sondages, passages de réseaux, poteaux
* Réparations sur voiries, parkings, trottoirs : nids de poule, flashs, réfection de tranchées

MISE en ŒUVRE

1- Nettoyer la zone à traiter
2- Verser l'enrobé sur sol dur
3- Niveler de façon à laisser 1 cm au-dessus du sol fini
4- Compacter avec une dame, plaque vibrante ou cylindre
5- Remettre en circulation

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - COMPOSITION

* Mélange d'émulsion de bitume avec des polymères et Agrégats issus de roches massives
* Après rupture de l'émulsion, le pourcentage de bitume résiduel est de 4,8% en moyenne
* Densité non compactée : environ 2
* Granulométries : 0/4 - 0/6
* Couleurs : noir , rouge

CONDITIONNEMENT - CONSOMMATION

* Seaux plastiques de 25 kg
* Consommation : 20 kg/ m2/cm d'épaisseur

STOCKAGE - CONSERVATION

* Stocker dans son emballage d'origine, fermé, dans un local clos à l'abri du soleil et des grandes variations de températures.
* Conservation : 1 an dans son emballage d'origine